

Разходни норми

На тази страница ще може да видите количеството строителни материали необходими за изработката на различните видове строителни работи.

Започваме със зидариите. Като начало с най-разпространената зидария с керамични блокчета (тухли).

Изработка на вароциментов разтвор М25(1:1:9) за 1куб.м		
Материал	Мярка	Количество
Гасена вар	куб.м	0,122
Цимент	кг.	140,00
Вода	куб.м	0,350
Пясък пресят	куб.м	1,050

Изработка на зидария от цяла тухла(25см.) за 1куб.м		
За изработката са взети под внимание тухли с размери 25/25/12,5 и вароциментов разтвор с дебелина от 1 см. Моля, имайте предвид това и ако е необходимо завишете количеството на разтвора.		
Материал	Мярка	Количество
Тухли четворки	куб.м	96,000
Вароциментов разтвор	куб.м	0,260

Изработка на зидария от 1/2 тухла(12.5см.) за 1кв.м		
За изработката са взети под внимание тухли с размери 25/25/12,5 поставени на страна с дебелина 12,5см. и вароциментов разтвор с дебелина от 1 см. Моля, имайте предвид това и ако е необходимо завишете количеството на разтвора.		
Материал	Мярка	Количество
Тухли четворки	бр.	16,000
Вароциментов разтвор	куб.м	0,006

Изработка на зидария от 1/2 тухла(12.5см.) за 1кв.м		
За изработката са взети под внимание тухли с размери 25/12/6 (еденична тухла) и вароциментов разтвор с дебелина от 1,5-2,0 см. Моля, имайте предвид това и ако е необходимо завишете количеството на разтвора.		
Материал	Мярка	Количество
Тухли еденични	бр.	52,000
Вароциментов разтвор	куб.м	0,026

Зидария с газобетонни блокчета(Итонг и др.)За база съм взел блокчетата на "Итонг" с размери 60/25/5;60/25/7,5;60/25/10;60/25/12,5;60/25/15;60/25/17,5;60/25/20;60/25/25;60/25/30 в см.

Изработка на зидария от газобетонни блокчета за 1кв.м

Разхода на лепило е различен в зависимост от дебелината на блокчето и дебелината на нанесеният слой лепило.

Материал	Мярка	Количество
Газобетонни блокчета	бр.	6,66
Лепило за газобетонни блокчета	кг.	15 до 18

Ето и една рецепта за може би най-масовият бетон, които се използва в строителството това е В15.Рецептата я давам само за информация ако сте решили да си забъркате малко количество от него и не е оправдано да го поръчвате от бетонов възел.

Бетон марка В15 за 1 куб.м

Имайте предвид количеството вода, което трябва да добавите. Бетонът е качествен когато е възможно най-гъст,а ако го направите по-рядък трябва да добавите повече цимент за се запази якостта.

Материал	Мярка	Количество
филц	куб.м	0,600
пясък	куб.м	0,400
цимент	кг.	300

Сега ще продължим с мазилките и различните шпакловки.

Изработка на варова мазилка за 1кв.м

За изработката са взети под внимание дебелина слоя от 3см.Моля,имайте предвид това и ако е необходимо завишете количеството на разтвора.

Материал	Мярка	Количество
Варов разтвор	куб.м	0,03
Цимент	кг.	0,25

Гипсова шпакловка за 1кв.м

За изработката на гипсовата шпакловка трябва да осигурите равна повърхност на равнините, които ще шпакловате.Моля, имайте предвид това и ако е необходимо завишете количеството на разтвора.

Материал	Мярка	Количество
Гипс или готова гипсова шпакловка	кг.	от 0,500 до 1.500

Изработка на циментова замаска 3:1 за 1куб.м

Съотношението 3:1 т.е 3кг. Пясък се добавят 1кг. цимент. 1м³ пясък=около 1500кг.

Материал	Мярка	Количество
Пясък	куб.м	1.00
Цимент	кг.	500

Искам също така да Ви дам малко информация за обемните тегла на някои от най-използваните строителни материали.

Материал	мярка	Обемно тегло кг./м ³
Филц за бетон	куб.м	1850
Вар гасена на прах	куб.м	700
Негасена вар	куб.м	1000
Пясък сух	куб.м	1300
Пясък влажен	куб.м	1600
Пясък много мокър	куб.м	1800
Цимент в торби	куб.м	1500
Цимент свободно насипан	куб.м	1200