

гр. Пловдив, 4023, ПК 88
ул. „Асеновградско шосе“ № 1
Югоизточна промишлена зона
Завод „АРП“
тел.: 032-638394
факс: 032-653301
www.arpdoors.com
info@arpdoors.com



АРП®

ВРАТИ СТОМАНЕНИ ПОЖАРОУСТОЙЧИВИ
ВРАТИ СТОМАНЕНИ МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ

Инструкции за монтаж на самозалепващо димоуплътнение (SK)

1. Подготовка на основата на димоуплътнението за монтаж

Димоуплътнението не трябва да се полага върху замърсени повърхности, в помещения с висока влажност или запрашеност.

Повърхностите трябва да са:

- подсушени
- обезпрашени
- обезмаслени




2. Почистване на основата на димоуплътнението

Мръсните повърхности на димоуплътнението е необходимо да се почистят с чисти кърпи от материал, съвместим с използвания разтворител, например: бензол, ацетон или алкохол.

3. Подходяща температура за монтаж на димоуплътнението

Залепването на димоуплътнението трябва да бъде на сухо място, при температура от 15° C до максимум 30° C:

- под 5°С се появява кондензация на вода на повърхността
⇒ **намалява се силата на свързването**
- над 40°С се променят техническите характеристики на димоуплътнението ⇒ **намалява се силата на свързването**



4. Проверка на димоуплътнението преди монтаж

Димоуплътнението трябва да се провери преди залепване за повреди.

Участъци с прегъвания, отделяне на предпазното фолио от самозалепваща се подложка, може да повлияе на залепването и димоуплътненията не могат да бъдат използвани.

Повредените участъци се изрязват.


Залепващата повърхност да не се докосва с голи ръце.

След развиване на димоуплътнението от ролката, да се изправи, като се огъва в посока срещу остатъчната кривина.

5. Натиск при залепване на димоуплътнението

За постигане на добра здравина на залепване е необходимо димоуплътнението равномерно да се притиска с "палец"

(1-2 kg/cm²) по цялата повърхност на залепване.




гр. Пловдив, 4023, ПК 88
ул. „Асеновградско шосе“ № 1
Югоизточна промишлена зона
Завод „АРП“
тел.: 032-638394
факс: 032-653301
www.arpdoors.com
info@arpdoors.com




АРП®

ВРАТИ СТОМАНЕНИ ПОЖАРОУСТОЙЧИВИ
ВРАТИ СТОМАНЕНИ МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ



Препоръка: Самозалепващата се лента се натиска с валик, направен от полутвърда пластмаса, ако канала за димоуплътнението не е прекалено дълбок.

6. Постигане максимална сила на залепване на димоуплътнението



Самозалепващото фолио на димоуплътнението разполага с достатъчна начална сила на залепване върху повечето повърхности.

Пълна сила на залепване се постига след около **3 дни**.

При никакви обстоятелства не трябва да отлепят димоуплътненията и да се залепват отново, без да се почистят основите им и да се нанесе нов слой лепило.

7. Натоварване върху димоуплътнението

Ненужно натоварване върху димоуплътнението, при залепване, може да доведе до неговото скъсване и разтягане.



8. Повърхности, върху които може да се монтират димоуплътненията

Подходящи основи за самозалепващите димоуплътнения са гладки повърхности с висока повърхностна енергия, например: метал, дърво, камък, стъкло, ABS или твърдо PVC.

По неравни повърхности може да се изискват допълнителни мерки за залепване.

Якостта на свързването, е отслабена при:

- Гладки повърхности с ниска повърхностна енергия, например: PE и PP
- Нискоенергийни покрития: разпрашаващи се покрития, покрития с лубрикант
- Пластифицирани повърхности, например: каучук или меко PVC
- Повърхности със силикони, парафини, восъци или изравняващи агенти

За повече информация се обръщайте към нашите технически специалисти на телефон: 032-630972 или e-mail: info@arpdoors.com